

KARTA TECHNICZNA LAKIER PU 702 SATYNOWY

WERSJA 2017

NAZWA PRODUKTU	Lakier PU 702 satynowy
KOD PRODUKTU	FP702
WŁAŚCIWOŚCI	Lakier 2K poliuretanowy satynowy
NORMA	Rodzina 1 – Klasa 6 A
ZASTOSOWANIE	Ta sama jakość jak lakier PU700 ale połysk satynowy Przemysł metalurgiczny, konstrukcje metalowe, Ciężarówka, wagony, maszyny

KOLORYSTYKA	Kolory według RAL , NCS i wszystkie inne na zamówienie
POŁYSK	Połysk zwierciadlany 40 do 60% przy 60° C

CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE

GEŹSTOŚĆ	60 do 90S (kubek nr 4) przy 20° C
CIĘŻAR WŁAŚCIWY	1.2 do 1.470 zależnie od koloru
WAGA EKSTRATU	70% (+/-5)
OBJĘTOŚĆ EKSTRATU	50% (+/-5)
TEORYCZNA WYDAJNOŚĆ	8 do 10m ² /L
VOC	>420 g/L

INNE DANE

OPAKOWANIA	5L – 25L
OZNAKOWANIE	R30
PUNKT ZAPŁONU	>23° C
KODY TRANSPORTU	Klasa 3 – grupa 3.3- kod ONZ 1263

PU702 SATYNOWY

SPOSÓB UŻYCIA

