

KARTA TECHNICZNA podkład AS 722 HB (low voc)

WERSIA 2017

NAZWA PRODUKTU AS722

KOD PRODUKTU Beżowy AG7221013-208
Szary AG7227044-208

WŁAŚCIWOŚCI Alkid modyfikowany uretanem
NORMA :Rodzina 1 – Klasa 4a
ZASTOSOWANIE :Podkład antykorozyjny, szybkoschnący, stosowany na
Podłoża żelazne, galwa, Można przykryć lakieremalkilowym lub poliuretanowym
Może być stosowany „mokro na mokro”
Możliwość nałożenia grubej warstwy

KOLORYSTYKA :Beżowy lub szary

POŁYSK :Półmat - satynowy

CHARAKTERYSTYKI FIZYCZNE

GEŹSTOŚĆ :3000/4000CP przy 20°C
CIĘŻAR WŁAŚCIWY :1.370 +/- 0.030
WAGA EKSTRATU :65% +/- 5
OBJĘTOŚĆ EKSTRATU :45% +/- 5
WYDAJNOŚĆ : 6 M²/L przy 40μ
VOC :< 540 g/L (produkt gotowy do nakładania) zgodnie z dyrektywą 2004/42/CE

INNE DANE

OPAKOWANIA :15 L
PUNKT ZAPŁONU : >23°C
KODY TRANSPORTU :Klasa3 - grupa 3.3 – UN 1263 – IMDG 3372

PODKŁAD AS 722

SPOSÓB UŻYCIA

